

SP E-CUT SOLUBLE

DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI PHA NƯỚC ĐA DỤNG

MÔ TẢ

SP E-CUT SOLUBLE là dầu cắt gọt nhũ tương hoá tăng cường phụ gia chống rỉ, kháng khuẩn và kháng bọt hiệu quả, tạo nhũ tương cực kỳ bền vững khi pha trộn với nước. Nhũ tương của dầu có khả năng thấm ướt tuyệt vời giúp bôi trơn và làm mát hiệu quả tại các vị trí gia công.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM & LỢI ÍCH

- ✓ Khả năng bôi trơn tốt và ổn định nhũ tuyệt vời.
- ✓ Khả năng chống gỉ tạm thời cực tốt.
- ✓ Tương thích với nước cứng.
- ✓ Không làm thay đổi màu sắc bề mặt sau gia công.
- ✓ Thích hợp gia công nhiều loại vật liệu.
- ✓ Đặc tính làm nguội và truyền nhiệt tuyệt vời.
- ✓ Tăng tuổi thọ thiết bị.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- ✓ Kiểm tra nồng độ pha phù hợp cho loại hình gia công.
- ✓ Cho nước vào bồn khuấy trộn trước, rồi sau đó mới châm dầu vào một cách từ từ (tuyệt đối không làm ngược lại), và sau đó khuấy cho đến khi dầu đã tan hết không còn lớp váng dầu màu vàng trên bề mặt.
- ✓ Nồng độ điều chỉnh tăng khi gia công các vật liệu cứng và loại hình gia công phức tạp. Trong quá trình gia công có thể bổ sung thêm dầu để đạt nồng độ yêu cầu.
- ✓ Cần loại bỏ bọt vụn và váng dầu nhằm tăng cường khả năng bôi trơn và kéo dài tuổi thọ dầu.
- ✓ Độ cứng của nước pha có ảnh hưởng đến khả năng ức chế mài mòn. Sử dụng nước mềm sẽ tăng hiệu quả chất lượng phôi sau gia công và thời gian sử dụng dầu.
- ✓ Nên pha tới đâu sử dụng tới đó, dung dịch sau khi pha tốt nhất đưa vào sử dụng trong vòng 3 ngày. Hạn chế pha sẵn 1 lượng quá lớn để sử dụng dần.

Tỷ lệ pha trộn dầu vào nước theo ứng dụng:

Mài	3-4%	Dập, xoay, khoan, phay lăn, gọt, bào, khắc, chạm	5-10%
Nghiền, tiện, cưa	4-5%		

ỨNG DỤNG

SP E-CUT SOLUBLE ứng dụng gia công cắt gọt trên các thiết bị CNC, các thiết bị gia công thông thường: khoan, mài, tiện,... trong các xưởng gia công cơ khí, các nhà máy sản xuất tôn, thép tấm, thép cuộn, thép hộp và thép ống.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu đo	Phương pháp đo	Giá trị
Độ nhớt động học @ 40°C	ASTM D445	30 - 50
Giới hạn kháng gỉ, %min	IP287	5
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	Min 150
Điểm đông, °C	ASTM D97	Max -6
pH pha loãng 5%	ASTM D1287	8.0 -10.0
Màu sắc	Visual	Vàng nâu
Nhũ tương	Visual	Trắng sữa

* Các thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

Bao bì 18L, 200L, IBC 1000L, Xe bồn.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- Khi để ngoài trời, nên đặt thùng phuy nằm ngang theo khuyến cáo được in trên nhãn của nhà sản xuất.
- Không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để trong điều kiện giá lạnh
- Đậy nắp kỹ khi không sử dụng, tránh nhiễm lẫn với các loại dầu khác.

AN TOÀN

- **SP E-CUT SOLUBLE** không gây bất kỳ nguy hại nào đáng kể cho sức khỏe và an toàn khi sử dụng theo đúng khuyến cáo, tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân.
- Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- ✚ Trong trường hợp cần tham khảo thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại địa chỉ Website: www.apsaigonpetro.com
- ✚ Trong trường hợp cần tham vấn khẩn cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội kỹ thuật APSP tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)